



ПАСПОРТ № 143

Наименование и обозначение продукции:	Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 70/100
Код по ОКПД 2	19 20 42 121
Нормативный документ	ГОСТ 33133-2014
Декларация о соответствии	ЕАЭС № RU Д-РУ РА06 В 83324/23, действительна по 24.08.2026 г.
Номер партии	143
Дата изготовления	06.02.2024 г.
Дата отбора пробы:	06.02.2024 г.
Дата проведения испытания	06.02.2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение	Метод испытания
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	71-100	83	ГОСТ 33136
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	47	50,5	ГОСТ 33142
3	Растяжимость при 0°C, см, не менее	3,7	4,3	ГОСТ 33138
4	Температура хрупкости, °С, не выше	-18	- 31	ГОСТ 33143
5	Температура вспышки, °С, не ниже	230	318	ГОСТ 33141
6	Изменение массы образца после старения, %, не более [1]	0,6	0,1	ГОСТ 33140
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С, не более [1]	7	6,8	ГОСТ 33140, ГОСТ 33142

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 70/100 соответствует требованиям ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог" (Решение комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827) и ГОСТ 33133-2014 "Битум нефтяной дорожный вязкий"

Примечание

[1] Показатель является гарантийным и определяется с периодичностью 1 раз в 10 дней.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³, класс опасности 4 (малоопасно). Меры безопасности: при применении использование СИЗ по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.310. Маркировка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510-84.

Отбор проб по ГОСТ 2517-2012

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Начальник смены



Постников К.А.

Дата выдачи паспорта: 06.02.2024 г.