

Керосино-газойлевая фракция
СТО 67350749 – 001 – 2021

Код ОКПД 219.20.26.190

Дата изготовления 12.07.2023г.

Дата отбора пробы 12.07.2023г.

Нормативный документ по отбору проб ГОСТ 2517-2012

Место отбора (номер емкости) Е-36

Размер партии (тонн) 390 т.

Дата проведения испытания 12.07.2023г.

Наименования показателя	Норма	Метод испытания	Фактические значения
1. Фракционный состав:			
- начало перегонки, °С, не выше	160	ГОСТ 2177	157
- 90% перегоняется при температуре, °С, не выше	360		353
- конец кипения, °С, не выше	400		389
2. Массовая доля серы, %, не более	1,5	ГОСТ Р 51947	0,168
3. Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	ГОСТ 2477	Отсутствие
4. Вязкость кинематическая при 100 С, мм ² /с (сСт), не менее	2,2	ГОСТ 33	2,576
5. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	40	ГОСТ 4333	48,5
6. Цвет	От светло-желтого до темно-коричневого	Визуально	Желто-коричневый
7. Температура застывания, °С, не выше	Минус 5	ГОСТ 20287	-5,4
8. Плотность при 20°С, кг/м ³	Не нормируется, определение обязательно	ГОСТ Р 51069	832,5

Заключение: Продукция соответствует требованиям СТО 67350749 – 001 – 2021 «Керосино-газойлевая фракция. Технические условия»

Дополнительная информация: Гарантийный срок хранения продукции – 1 год со дня изготовления. Изготовитель гарантирует качество продукции при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

* Показатель качества 4 внесен по данным аккредитованной испытательной лаборатории.

Мастер по производству ООО «Новоникойл»

Червошок Д.Д.

М.П.

Дата выдачи паспорта 12.07.2023г.

