



ПАСПОРТ № 713



ОАО "Нафтан" г.Новополоцк,
Республика Беларусь
тел. +375(214)59-8267
факс +375(214)59-8731

МАСЛО СМЕСЕВОЕ ОСТАТОЧНОЕ

ТУ ВУ 300042199.061-2017

Дата изготовления: 01.05.2025
Дата отбора пробы: 01.05.2025
Дата проведения испытаний: 01.05.2025
Номер резервуара: 297
Регистрационный номер пробы: 13295

Масса брутто: 2120,74 ТОНН
Масса нетто: 1902 ТОНН
Номер партии: 713

№	Наименование показателя	Единица измерения	Требования по ТУ ВУ 300042199.061-2017	Полученные значения	Метод испытаний
1	Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с	-	10,00-25,00	18,12	ГОСТ 33-2016
2	Индекс вязкости, не менее	-	100	127	ГОСТ 25371-2018
3	Фракционный состав:	-	330	381	СТБ 1559-2005
	- температура начала кипения, °C, не ниже	-	5	0	
	- при 350°C перегоняется, % (V/V), не более	-	380	445	
4	Массовая доля серы, %, не более	-	0,03	менее 0,015	СТБ 1420-2003
5	Содержание воды, % масс.	"следы"	Следы	следы	ГОСТ 2477-2014
6	Цвет по шкале ASTM, не более	-	5	3,0	СТБ 1796-2007
7	Температура застывания, °C, не выше	-	35	29	ГОСТ 20287-2023 метод Б
8	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	135	180	220	ГОСТ 4333-2021
9	Температура самовоспламенения, °C, не ниже	165	330	365	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31
10	Плотность при 15°C, кг/м ³	-	Не нормируется	852,7	СТБ 1468-2014
11	Коксуемость, %, не более	-	0,1	0,01	ГОСТ ISO 10370-2015
12	Массовая доля механических примесей	не более 0,03 % масс.	Отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
13	Массовая доля ванадия, %, не более	-	0,0002	менее 0,0002	ГОСТ 10364-90
14	Содержание селективных растворителей, % масс., не более	0,3	0,3	отсутствие	ГОСТ 1057-2014
15	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее**	-	2,20	5,102	ГОСТ 33-2016

* - испытание проведено в Испытательном Центре объемных гидродвигателей, элементов гидродвигателей и нефтепродуктов научно-исследовательской и испытательной лаборатории "Гидродвигатели и нефтепродукты" филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт" (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0241, действителен до 30.06.2026).
Протокол испытаний № 237-2023 от 02.06.2023.

** - испытание проведено по требованию потребителя.

Заключение: по проверенным показателям продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 300042199.061-2017 и ТР ТС 030/2012 (приложение 1).

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 1.0241. ТР ТС 002.03 03435, действительна по 25.06.2026 включительно.

Срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления. Транспортирование и хранение масла производят по ГОСТ 1510.

Предназначено для специфических процессов переработки, а также в рецептурах приготовления различных масел.

Отбор проб произведен по ГОСТ 5179-2012

Химик

БОХАН Д. Ф.

Дата выдачи паспорта: 01.05.2025