

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.стр.1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ГВ 10-18

Гудрон высоковязкий

Нормативный документ	СТО 66837716-013-2020
Дата отбора пробы	26 октября 2025 г.
Дата испытания	26 октября 2025 г.

Место отбора пробы: ж/д № ЭЗ166333: 50495324, 51147031, 51356632, 51644359, 51647105, 54073689.
Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-013-2020	Результат испытания
1	Плотность при 20°C, более, кг/м3	EN ISO 12185:2024	930,0	1010,3
2	Вязкость условная при 80°C, сек	ГОСТ 11503-74	Не нормируется, определяется обязательно	242
3	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже, °C	ГОСТ 4333-2021	220	352
4	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	Не регламентируется	3,521

Место проведения испытаний	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Заключение	Соответствует требованиям СТО 66837716-013-2020
Сведения об объекте испытаний	Не содержит присадок
Примечание	п. 4 не регламентируется СТО 66837716-013-2020

Дата 26.10.2025

Пасп. выдан Гришкина Е.Н.